

PINTURA AMERICANA

proquint

FONDO ESTRUCTURAL

MANUAL Y ESPECIFICACIONES



FONDO ESTRUCTURAL



663 326 0157



664 689 3819



contacto@proquint.com.mx

BLVD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2340-3, LAS HUERTAS 3ERA. SECC., 22640 TIJUANA, B.C.
WWW.PROQUINT.COM.MX

FONDO ESTRUCTURAL

Es un fondo elaborado a base de resinas alquídicas que facilita una excelente adhesión del acabado a la superficie, garantizando una larga duración. Además, crea una capa anticorrosiva que protege la superficie donde se aplica.

CAMPO DE EMPLEO:

Primario de alto poder anticorrosivo, ideal para superficies de lámina desnuda como puertas, ventanas y herrería. Su acabado promueve una excelente adherencia de los recubrimientos finales a la superficie pintada. Puede ser utilizado en interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS:

Su rápido secado y fácil aplicación ofrecen protección inmediata y ahorro de tiempo en la aplicación. Los pigmentos utilizados en su formulación brindan un buen poder cubriente, gran resistencia a la intemperie y excelente adherencia.

PREPARACIÓN:

La superficie a pintar debe estar libre de óxido, grasa, polvo y otras impurezas. Diluir con aguarrás sintético o thinner estándar en una proporción del 30 al 50%. Mezclar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Mantén una buena ventilación en los lugares de trabajo y usa equipo de seguridad, como mascarilla, guantes y lentes.

DILUYENTE:

Aguarrás sintético o Thinner Estándar

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Pistola de aspersion convencional

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

- Sólidos: 45 - 63 % (según color)
- Viscosidad: 90 - 110 Krebs @ 25°C (según color)
- Densidad: 0.990 - 1.380 Kg/L (según color)
- Tiempo de secado al tacto: 45 minutos
- Curado: 7 días
- Secado entre manos: 20 - 30 minutos
- Secado para manejarlo: 30 minutos
- Rendimiento por litro: 4 a 5 m²

PRECAUCIONES AL APLICAR

- No ingerir. En caso de ingestión, no provocar el vómito y buscar atención médica inmediata.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante 15 minutos.
- Si se inhala y causa molestias, buscar aire fresco.
- Si los síntomas persisten, consultar a un médico.



PINTURA AMERICANA

proquin?

FONDO ESTRUCTURAL



663 326 0157

664 689 3819

contacto@proquint.com.mx

BLVD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2340-3, LAS
HUERTAS 3ERA. SECC., 22640 TIJUANA, B.C.
WWW.PROQUINT.COM.MX